

Scheda tecnica

Metylan TG Power Granulat

Colla per carta da parati



Caratteristica

Applicazione

- interni
- per carte da parati a rilievo con retro liscio, carte da parati e carta da parati in cartapaglia
- per incollaggio standard
- ideale per l'impiego in apparecchiature per tappezzeria
- per pareti e soffitti

Proprietà

- elevata aderenza iniziale con buona possibilità di correzione
- ottime proprietà adesive
- portata elevata
- porzionabile
- Miscelabile senza grumi
- marchio antiallergico
- miscelazione con ridotta formazione di polvere

Aspetto

- asciugatura di color bianco lattiginoso/trasparente

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito, e privo di efflorescenze o agenti distaccanti.

Preparazioni

La preparazione del sottofondo e l'esecuzione della verniciatura devono avvenire nel rispetto delle norme tecniche generalmente riconosciute. Tutti i rivestimenti e i lavori di preparazione devono sempre essere basati sul supporto in oggetto e sulle sue esigenze.

Rimuovere le mani di pittura in eccesso, sia quelle esistenti non portanti che i rivestimenti e pulire la superficie (meccanicamente o mediante svernicianti adatti).

Le mani di ancoraggio non devono formare alcuno strato lucido.

Supporti ad assorbimento normale:

Mano di ancoraggio con StoPrim Plex o con StoPrim GT. StoPrim Plex è pronto all'uso e a seconda del potere assorbente del supporto, è diluibile fino a max. 30 % con acqua.

Supporti leggermente assorbenti:

Mano di ancoraggio con StoPrim Color o con StoPrim Sil Color.

Scheda tecnica

Metylan TG Power Granulat

Componenti solubili in acqua:
Primerizzare con StoPrep Isol.
StoPrep Isol è pronto per l'uso e non deve essere diluito.

Aree interessate da muffa:
Trattare le superfici con Geiger STOP oppure verniciare con una soluzione di perossido di idrogeno al 10% e poi lavare a fondo con acqua pulita. In caso di risanamento della muffa osservare le rispettive raccomandazioni e direttive nazionali.

Quando si rivestono composti acrilici per il riempimento dei giunti e sigillanti, possono verificarsi crepe e/o scolorimenti nello strato di vernice a causa della maggiore elasticità del composto impermeabilizzante acrilico. In ragione della vasta gamma di prodotti presenti sul mercato, in alcuni casi occorre eseguire alcune prove per valutare il potere adesivo.

I cicli di rivestimento e le raccomandazioni indicate non esonerano l'applicatore dall'effettuare, sotto la propria responsabilità, una verifica e valutazione del supporto.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione Temperatura minima dell'aria e del supporto: +15 °C

Rapporto di miscela Pre-incollaggio: 1 : 50 (50 l acqua per 1kg) superficie ca. 500 m²
applicazione sul retro per tutti i tipi di cartapaglia, carte da parati, vello ruvido, carta da parati in vell con retro liscio (spazzola, macchina): 1 : 30 (30 l acqua per 1 kg) superficie ca. 140 m²
applicazione alla parete per vello ruvido, carta da parati in vello e carta da parati in rilievo con retro liscio (rullo): 1 : 25 (25 l acqua per 1 kg) superficie ca. 120 m²

Preparazione del materiale Dipendente dall'applicazione (pre-incollaggio, applicazione sul retro, applicazione sulla parete) selezionare la scala sul bicchiere di dosaggio. Mettere la quantità d'acqua fredda desiderata in un secchio.
Estrarre, con l'ausilio del dosatore, la quantità di collante pastoso necessaria in conformità alla scala del contenitore del prodotto. Quindi versare completamente e in modo rapido il granulato nell'acqua miscelando con forza e continuare a miscelare per circa 1 minuto.
Dopo circa 3 minuti rimestare e riprendere a miscelare con forza dopo circa 5 - 7 minuti.

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.		
	mano di ancoraggio/preincollaggio	2	g/m ²	
	applicazione sul lato posteriore (spazzola; macchina)	7	g/m ²	
	applicazione a rullo	8	g/m ²	

Scheda tecnica

Metylan TG Power Granulat

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

colla sul rivestimento della parete, colla sul supporto, lavorazione con apparecchiatura per tappezzeria

Applicazione sul retro (spazzola o macchina):

Incollare i rivestimenti in modo uniforme sul retro con una spazzola o un'apparecchio, unirli e lasciarli tirare in base a quanto prescritto.

Applicazione alla parete:

Le carte da parati in vello con retro liscio non necessitano di alcun tempo di immersione e possono esse lavorati con la tecnica di incollaggio a parete. Perciò applicare il collante con un rullo a pelo corto sul supporto e posizionare i fogli nel letto adesivo ancora umido. Con ciò occorre fare attenzione ad uno spessore dello strato di collante sufficiente.

Pulizia delle attrezzature

Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Applicazione su superfici esposte all'acqua:

- Classi di esposizione all'acqua secondo DIN 18534-1:2017-04 e secondo la scheda tecnica Nr. 5 della Bundesverband der Gipsindustrie e.V.
- Il prodotto è adatto solo per superfici con classe di esposizione all'acqua W0-I (bassa esposizione).

Fornire

Imballaggio

Secchio

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio

Stoccare ben chiuso, al fresco, all'asciutto e al riparo dal gelo.

Perizia / omologazione

TÜV- Certificate

Metylan speciale, TG Power Granulat, NP Power granulat plus (controllo materiale - adatto per persone allergiche)
Controllo materiale - adatto per persone allergiche

Marcatura

Gruppo di prodotti

Colla per carta da parati

Sicurezza

Rispettare la scheda di sicurezza!

Scheda tecnica

Metylan TG Power Granulat

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it