

Scheda tecnica

Sto-Bossengewebe

Rete preformata



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- come armatura per facciate bugnate

Proprietà

- resistente agli alcali

Formato

- elemento in rete: lunghezza 200 cm
- Elemento angolare interno, elemento angolare esterno
- Elemento a croce, pezzo a T
- tipo I: scanalatura trapezoidale, larghezza 3,0/2,0 cm, profondità 1,5 cm
- tipo II: scanalatura trapezoidale, larghezza 3,5/2,0 cm, profondità 1,5 cm
- tipo III: scanalatura triangolare, larghezza 3,0 cm, profondità 1,8 cm

Lavorazione

Consumo	Lavorazione		Consumo ca.
			0,53 pz/m
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.			

Lavorazione

Premere la rete nella rasatura fresca, assicurandosi che non ci siano bolle o pieghe e lavorare con Sto-Bossenkelle insieme all'idoneo attacco da abbinare al tipo di bugna. Utilizzare gli appositi elementi sagomati per armare la bugna agli angoli e alle intersezioni dell'edificio.

La scanalatura viene rifinita in una seconda fase di lavoro, inserendo in modo pulito e fluido la malta di armatura.

La rete deve essere applicata nel terzo medio esterno dello strato di malta e deve risultare coperto da essa su tutta la superficie. In corrispondenza dei giunti, i lembi di rete devono sovrapporsi di 10 cm.

L'armatura della superficie compresa tra le bugne avviene con Sto-Glasfasergewebe. La rete in fibra di vetro viene posata con sovrapposizione fino al bordo della scanalatura.

Scheda tecnica

Sto-Bossengewebe

Dopo un tempo di essiccazione e presa sufficiente dello strato di armatura, la scanalatura può essere colorata. Prima dell'applicazione dello strato finale di finitura, la scanalatura deve essere protetta con del nastro adesivo. Il nastro adesivo protegge la scanalatura durante l'intonacatura delle superfici e assicura una formazione pulita e diritta del bordo delle bugne se applicato accuratamente.

La rete deve essere trattata con cautela durante la lavorazione per evitare che venga danneggiata

Fornire

Imballaggio Scatola

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Marcatura

Gruppo di prodotti Rete d'armatura

Sicurezza

Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it