

Sto-Fensterbankband

Nastro sigillante compresso in schiuma morbida impregnata



Caratteristiche

Utilizzo	Applicazione con Sto-Fensterbank per esterni
Caratteristiche	Impermeabile alla pioggia secondo DIN 18542 BG1 Completamente impregnato Autoadesivo ad espansione lenta
Formato	Larghezza del nastro/delle fughe: 20/1,5-3 mm
Particolarità/Indicazioni	La resistenza alla pioggia battente secondo la DIN 18 542 BG 1 è confermata, se la larghezza delle fughe si trova entro la tolleranza di applicazione (1,5-3 mm). Comportamento al fuoco DIN 4102-B1; solo tra componenti minerali massicce

Dati tecnici

Criterio	Norma/direttiva di prova	Valore/unità di misura	Nota
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ :	EN ISO 12572	< 100	
Conducibilità termica	DIN 52612	0,06 W/(m·K)	
Densità apparente		80 g/cm ³	
Resistenza alle temperature		-40 - 100 °C	
Resistenza alla pioggia battente	EN 1027	600 Pa	
Resistenza alle intemperie	DIN 18542	BG 1	
Permeabilità delle fughe	EN 1026	0,1 m ³ /[h·m·(daPa) ⁿ]	

I dati caratteristici indicati sono valori medi e/o approssimativi. A causa dell'impiego di materie prime naturali nei nostri prodotti, i valori indicati per la singola fornitura possono risultare lievemente diversi senza per questo pregiudicare l'idoneità del prodotto.

Fondo

Requisiti	Sottofondo stabile, liscio e asciutto, esente da sostanze che limitano l'aderenza (es. grasso, sporco).
------------------	---

Lavorazione

Temperatura di lavorazione	Temperatura massima consigliata di applicazione: +25 °C
-----------------------------------	---

Sto-Fensterbankband

Consumo	Esecuzione	Consumo ca.	
		1,00	m/m
	Il consumo e/o la resa del materiale dipendono dalla conformazione del supporto I valori indicati per il consumo sono esclusivamente di riferimento. Determinare i dati di consumo precisi direttamente in cantiere.		
Applicazione	Misurare con precisione la lunghezza delle fughe. Per ogni metro di nastro isolante per fughe, necessario aggiungere due centimetri di “riserva di espansione”. Tagliare il nastro isolante per fughe e portarlo circa 5 cm intorno all'angolo (sul profilo del bordo).		
Pulizia degli utensili	Pulire con acetone o con acqua e sapone.		
Note, avvertenze, indicazioni speciali, varie ed eventuali	Fermare i rotoli residui nei cartoni con dei contrappesi per evitare che il nastro si svolga (per telescopia). Il nastro isolante per fughe si espande più velocemente ad alte temperature. Si consiglia di conservare in luogo fresco.		
Dati di fornitura			
Colore	Rosso		
Imballaggio	Rotolo		
Stoccaggio			
Condizioni di stoccaggio	Conservare all'asciutto		
Perizie/omologazioni			
	P-BWU03-I-16.5.325	Nastro isolante per fughe completamente impregnato – Classe materiali B1 Certificati generali di collaudo per l'edilizia	
	ÜZ per P-BWU03-I-16.5.325	Nastro isolante per fughe completamente impregnato Certificato di conformità	
	Verifica secondo la DIN 18542	Nastro isolante per fughe completamente impregnato Test di resistenza alla pioggia battente e permeabilità all'aria	
Contrassegni			
Gruppo prodotto	Accessorio PTI		
Indicazioni speciali			

Sto-Fensterbankband

Le suddette schede, quindi, non determinano, in alcun caso, la responsabilità di Sto Italia per eventuali vizi e/o danni di ogni e qualsiasi natura, cagionati al compratore, all'utilizzatore o a terzi, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto

Sto Italia srl

Via G. Di Vittorio 1/3

I-50053 Empoli (FI)

Tel.: +39 0571 94 701

Fax: +39 0571 94 67 18

info.it@stoeu.com

www.stoitalia.it