

Scheda tecnica

Sto-Glasfasergewebe F

Rete di armatura resistente agli alcali



Caratteristica

Applicazione

- esterni e interni
- come rete di armatura

Proprietà

- elevata resistenza a trazione
- antistramante
- resistente agli alcali
- esente da solventi aromatici

Formato

- dimensione delle maglie: 4 x 4 mm
- larghezza: 110 cm

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Peso superficiale	ETAG 004-2013 / Allegato C.3.1	165 g/m ²	ca.
Larghezza maglie	ETAG 004-2013 / Allegato C.3.3	4,0 mm	
Resistenza allo strappo stato alla consegna	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 1.750 N/50mm	
Resistenza allo strappo residua dopo l'invecchiamento	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Lavorazione

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	con sovrapposizione di 10 cm	1,00	m/m ²

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

Allettare completamente la rete senza bolle nè pieghe nel terzo superiore dello

Scheda tecnica

Sto-Glasfasergewebe F

strato di malta di armatura e levigare.

Nella zona dei giunti, i lembi della rete devono essere sovrapposti di circa 10 cm, le strisce gialle sui bordi servono come riferimento per la sovrapposizione.

Alla chiusura della zoccolatura, tagliare la rete d'armatura in corrispondenza del bordo inferiore del profilo per zoccolatura Sto-Sockelleiste, utilizzando un taglierino affilato.

Se necessario, portare la rete d'armatura oltre gli spigoli e le mazzette.

In corrispondenza delle aperture dell'edificio (finestre e porte) occorre realizzare un'armatura diagonale con Sto-Armierungspfeil, Sto-Sturzeckwinkel o strisce di tessuto (misura minima 20 x 40 cm).

Se la rete è stata incisa ad es. nella zona degli ancoraggi per ponteggi, occorre allettare strisce di rete supplementari sopra il taglio. La rete deve essere trattata con cautela durante la lavorazione per evitare che venga danneggiata

Fornire

Tonalità bianco con segni gialli

Imballaggio Rotolo

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo. Proteggere dal calore e dall'irraggiamento solare.

Marcatura

Gruppo di prodotti Rete d'armatura

Sicurezza Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo.

Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Scheda tecnica

Sto-Glasfasergewebe F

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it