


Scheda tecnica

Sto-HydroGrund

Mano di ancoraggio a base di acrilato-hydrosol



Caratteristica

Applicazione	• per esterni • su supporti minerali e organici • idoneo su rivestimenti di finitura con pittura per facciate Lotusan® • per il consolidamento di pitture preesistenti sfarinanti ma portanti e di intonaci esterni sabbiosi • per la riduzione della capacità assorbente di intonaci esterni nuovi o deteriorati dalle intemperie e di materiali edili simili
Proprietà	• indurente superficiale • leggermente idrofobizzante • elevato potere di penetrazione • regolazione del potere assorbente • facilita l'aderenza • diluibile con acqua
Aspetto	• trasparente
Particolarità/indicazioni	• diluire eventualmente la mano di ancoraggio con acqua in modo che non risulti lucida dopo l'essiccazione

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,0 g/cm ³	
I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.			

Supporto

Requisiti	Il supporto deve essere portante, asciutto, pulito, e privo di efflorescenze o agenti distaccanti.
Preparazioni	Verificare che i rivestimenti esistenti siano portanti. Rimuovere i rivestimenti non

Scheda tecnica

Sto-HydroGrund

portanti.
Spazzolare completamente le superfici sabbiose e sfarinanti.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C
Temperatura massima dell'aria e del supporto: +30 °C

Preparazione del materiale Prima della lavorazione agitare bene il materiale nel contenitore originale.
A seconda della capacità di assorbimento del supporto diluire il materiale con acqua fino ad un rapporto di miscelazione di 1 : 1.

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	per mano di applicazione	0,10 - 0,40	l/m ²

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione applicare con pennello, rulli

Applicare il prodotto impregnando molto con un pennello per imbiancare, un rullo in pelo d'agnello o un apparecchio a spruzzo adatto, p. es. un apparecchio airless. Un'applicazione impregnata consolida in modo ottimale supporti di intonaco assorbenti teneri.

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione Il prodotto si asciuga in modo fisico attraverso l'evaporazione dell'acqua. Umidità dell'aria elevata, ridotta circolazione dell'aria e basse temperature allungano il tempo di essiccazione.

Con temperatura dell'aria e del supporto di +20 °C e con umidità relativa dell'aria del 65 %: lavorabile dopo circa 12 ore.

Pulizia delle attrezzature Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.

Indicazioni, consigli, speciali, altro In caso di spruzzatura o nebulizzazione indossare un equipaggiamento o abbigliamento protettivo adatto.

Fornire

Tonalità incolore

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento diretto del sole.

Durata di stoccaggio La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se

Scheda tecnica

Sto-HydroGrund

conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore.
Spiegazione del numero di partita:
cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario
Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45^a settimana del 2026
Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.

Marcatura

Gruppo di prodotti Mano di ancoraggio

Composizione

In conformità alla direttiva VdL per le pitture impiegate in edilizia
Dispersione polimerica
Acqua
Alcoli
Antischiuma
Agente umettante
Preservanti di stoccaggio su base BIT/ZPT
Preservanti di stoccaggio su base CIT/MIT 3:1

Sicurezza

Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.

Si tratta di un conservante.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica

Scheda tecnica

Sto-HydroGrund

possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it