

Scheda tecnica

Sto-Panzergeewebe

Rete di armatura rinforzata



Caratteristica

Applicazione	• per esterni • come armatura supplementare • per migliorare la resistenza a compressione nelle aree a rischio urti nei Sistemi di isolamento per facciate
Proprietà	• elevata resistenza a trazione • antistramante • resistente agli alcali • esente da solventi aromatici
Formato	• dimensione delle maglie: 7,5 x 7,5 mm • larghezza: 100 cm

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Peso superficiale	ETAG 004-2013 / Allegato C.3.1	> 450 g/m ²	maggiore - uguale
Larghezza maglie	ETAG 004-2013 / Allegato C.3.3	7,5 mm	
Resistenza allo strappo stato alla consegna	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 4.000 N/50mm	
Resistenza allo strappo residua dopo l'invecchiamento	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Lavorazione

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.
		1,00 m/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.		

Scheda tecnica

Sto-Panzergebebe

Lavorazione

L'armatura supplementare viene applicata al di sotto della normale armatura superficiale.

Allettare completamente la rete d'armatura, senza bolle e pieghe, nella malta di armatura appena applicata e levigare.

Non applicare con sovrapposizione, ma affiancare a filo.

L'armatura superficiale viene realizzata bagnato su bagnato con la relativa rete d'armatura sopra di essa.

Alla chiusura della zoccolatura viene applicata la rete d'armatura a livello con il bordo superiore dello Sto-Sockelleiste.

La rete deve essere trattata con cautela durante la lavorazione per evitare che venga danneggiata

Fornire

Tonalità bianco

Imballaggio

Rotolo

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto.

Perizia / omologazione

ETA-09/0058	StoTherm Classic® 5 (EPS e StoArmat Classic plus F/M/G / StoArmat Classic plus QS F/M/G) Valutazione Tecnica Europea
ETA-09/0266	StoTherm Classic® 8 (EPS e StoArmat Classic/Classic plus) Valutazione Tecnica Europea
ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS e StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Valutazione Tecnica Europea
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L e StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Valutazione Tecnica Europea
ETA-18/0582	StoTherm Classic® 8 (costruzione in legno - MW/MW-L e StoArmat Classic S1/StoLevell Classic + QS/Sto-Armierungsputz) Valutazione Tecnica Europea
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L e StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Valutazione Tecnica Europea
ETA-12/0533	StoTherm Classic® 10 (MW/MW-L e StoArmat Classic S1) Valutazione Tecnica Europea
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS e StoLevell Uni)

Scheda tecnica

Sto-Panzergebebe

	Valutazione Tecnica Europea
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS e StoLevell Novo) Valutazione Tecnica Europea
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS e StoLevell Duo) Valutazione Tecnica Europea
ETA-03/0037	StoTherm Vario 5 (EPS e StoLevell Alpha) Valutazione Tecnica Europea
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS e StoLevell FT) Valutazione Tecnica Europea
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (Costruzione in legno - EPS e StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Valutazione Tecnica Europea
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L e StoLevell Uni) Valutazione Tecnica Europea
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L e StoLevell Novo) Valutazione Tecnica Europea
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L e StoLevell FT) Valutazione Tecnica Europea
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L e StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Valutazione Tecnica Europea
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (costruzione in legno - MW-L e StoLevell Uni/StoLevell Novo, fissaggio: incollato) Valutazione Tecnica Europea
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (costruzione in legno - HWF e StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, fissaggio: tassellato) Valutazione Tecnica Europea
ETA-09/0267	StoTherm Resol Valutazione Tecnica Europea
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus Valutazione Tecnica Europea
ETA-17/0041	StoTherm PIR Valutazione Tecnica Europea
ETA-17/0705	StoTherm Basic EPS Valutazione Tecnica Europea
ETA-17/0706	StoTherm Basic MW/MW-L Valutazione Tecnica Europea

Marcatura

Gruppo di prodotti

Rete d'armatura

Sicurezza

Rispettare la scheda di sicurezza!

Scheda tecnica

Sto-Panzergeewebe

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it