

Scheda tecnica

Sto-Panzerwinkel

Rete in fibra di vetro rinforzata preformata



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- per realizzare gli angoli nei sistemi di isolamento per facciate

Proprietà

- antistramante
- resistente agli alcali
- esente da solventi aromatici

Formato

- Larghezza maglie netta: 13 x 5 mm
- Dimensioni: 7 x 9 cm oppure 11 x 13 cm
- Lunghezza: 50 m

Dati tecnici

Critero	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Comportamento all'incendio (classe)	DIN 4102	almeno B2	nella condizione installata, conforme all'utilizzo
Peso superficiale	ETAG 004-2013 / Appendice C.3.1	280 g/m ²	
Resistenza allo strappo stato alla consegna	ETAG 004 / 5.6.7.1.1	> 2.300 N/50mm	
Resistenza allo strappo residua dopo l'invecchiamento	ETAG 004 / 5.6.7.1.2	> 1.000 N/50mm	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di efflorescenze ed agenti distaccanti.

Preparazioni Applicare le lastre isolanti nel legante, dal basso verso l'alto, allineate con precisione, piane e pressate sul supporto pre-lavorato. Dopo l'indurimento del

Scheda tecnica

Sto-Panzerwinkel

collante avviene la lavorazione di Sto-Panzerwinkel.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione Temperatura minima dell'aria e del supporto: 0 °C

Lavorazione

Tagliare Sto-Panzerwinkel alla rispettiva lunghezza del bordo. Appoggiare sul bordo e piegare sulla marcatura visibile. Applicare la malta di armatura su tutta la superficie nella zona da lavorare. Allettare completamente Sto-Panzerwinkel, nel terzo superiore dell'armatura, senza bolle e pieghe, nella malta di armatura appena applicata e poi levigare. Condurre la rete fino all'angolo con la successiva armatura superficiale per assicurare una sovrapposizione sufficiente.

Fornire

Tonalità Bianco

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto ed in piano.

Marcatura

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it