


Scheda tecnica

Sto-Putzgrund QS

Primer organico, pigmentato, riempitivo, con caratteristiche di resistenza al dilavamento precoce



Caratteristica

- Applicazione**
- per esterni
 - su supporti minerali e organici
 - per intonaci organici ed in resina silossanica
 - per intonaci di finitura con Lotus-Effect®-Technology
 - ideale per un clima freddo e umido (da min. +1 °C a max. +15 °C, max. 95 % di umidità relativa dell'aria)
 - non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici

- Proprietà**
- resistente al dilavamento precoce (QuickSet Technology)
 - facilita l'aderenza
 - regolatore del potere assorbente
 - prolunga il tempo di lavorazione dell'intonaco di finitura durante l'applicazione
 - permeabile al vapore acqueo e a CO₂
 - resistente agli alcali
 - pigmentato

- Aspetto**
- riempitivo

- Particolarità/indicazioni**
- i supporti alcalini riducono le caratteristiche di resistenza alle prime piogge dei rivestimenti successivi con prodotti QS
 - senza rivestimento di finitura resiste alle intemperie solo in modo limitato

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,4 - 1,6 g/cm ³	
Spessore dello strato d'aria equivalente della diffusione	EN ISO 7783	0,21 - 0,32 m	V2 medio
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	EN ISO 7783	3.200	
Spessore		500 μm	

Scheda tecnica

Sto-Putzgrund QS

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, portante e privo di ghiaccio, strati sinterizzati, efflorescenze e agenti distaccanti.

L'indurimento di nuovi intonaci di fondo minerali dura, per ogni mm di spessore dello strato, ca. un giorno. Esempio: un intonaco di fondo spesso 15 mm deve indurire min. 15 giorni prima che possa essere applicato un ulteriore rivestimento.

Grazie alle particolari proprietà di essiccazione dei prodotti QS, assicurarsi che il substrato sia omogeneo per evitare la possibile formazione di macchie nei successivi rivestimenti QS.

Preparazioni

Verificare che i rivestimenti esistenti siano portanti. Rimuovere i rivestimenti non portanti.

Il prodotto può solo ridurre gli influssi alcalini del supporto sui rivestimenti successivi, tuttavia non può impedirli completamente.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura minima dell'aria e del supporto: +1 °C
Temperatura massima dell'aria e del supporto: +15 °C

temperatura di lavorazione ottimale: tra +1 °C e +10 °C
Umidità dell'aria relativa massima: 95 %

Preparazione del materiale

Miscelare con cura il materiale prima dell'uso.
Il prodotto è pronto all'uso. A seconda del supporto diluire con acqua fino a un massimo del 10 %.
Raccomandazione: Per ritardare sostenibilmente le efflorescenze di carbonato di calcio dal supporto minerale, diluire il materiale con massimo il 5 % d'acqua.

Consumo

Tipo di applicazione	Consumo ca.	
come rivestimento intermedio	0,30	kg/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.		

Struttura del rivestimento

Mano di fondo:
In base al tipo e alle condizioni del supporto.
Supporti molto assorbenti: applicare la mano di ancoraggio con StoPrim Micro o StoPrim Sol GT.

Scheda tecnica

Sto-Putzgrund QS

Rivestimento intermedio:
Sto-Putzgrund QS nella tonalità del rivestimento di finitura

Rivestimento di finitura:
intonaci di finitura organici e intonaci di finitura a base silossanica con Lotus-Effect® Technology, intonaci minerali modificati, intonaci di dispersione ai silicati

Lavorazione

applicare con pennello, rulli

Spruzzare in modalità airless - solo in quantità limitata

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

Il prodotto si asciuga in modo fisico attraverso l'evaporazione dell'acqua. Umidità dell'aria elevata, bassa temperatura e ridotta circolazione dell'aria allungano il tempo di essiccazione. L'alcalinità nel supporto impedisce la resistenza alle prime piogge dei rivestimenti QS.

I prodotti con calce e cemento come legante induriscono molto più lentamente con temperature esterne e del supporto basse.

Con una temperatura del supporto e dell'aria pari a +15 °C e umidità relativa dell'aria pari al 75 % (condizioni favorevoli): rilavorabile non prima di 24 ore. In condizioni sfavorevoli, possono volerci diversi giorni prima di poter lavorare la superficie.

Pulizia delle attrezzature

Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.

Indicazioni, consigli, speciali, altro

Il prodotto contiene ridotte percentuali di ammoniaca che evaporano durante la lavorazione e l'essiccazione. In presenza di facciate con armatura e con protezione dalle intemperie supplementare occorre garantire sufficiente ventilazione.

Fornire

Tonalità

bianco, colorazione limitata secondo lo StoColor System

Colorabile

Possibile colorazione con max. 1 % StoTint Aqua.

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio

Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento diretto del sole.

Durata di stoccaggio

La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore. Spiegazione del numero di partita:
cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario
Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45ª settimana del

Scheda tecnica

Sto-Putzgrund QS

2026

Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.

Perizia / omologazione

ETA-09/0058	StoTherm Classic® 5 (EPS e StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Valutazione Tecnica Europea
ETA-20/0465	StoTherm Classic® 11 (EPS e StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Valutazione Tecnica Europea
ETA-09/0288	StoTherm Classic® 5 (MW/MW-L e StoArmat Classic plus/StoArmat Classic plus QS) Valutazione Tecnica Europea
ETA-20/0480	StoTherm Classic® 11 (MW/MW-L e StoArmat Classic HD + StoAdditiv HD) Valutazione Tecnica Europea
ETA-05/0130	StoTherm Vario 1 (EPS e StoLevell Uni) Valutazione Tecnica Europea
ETA-06/0045	StoTherm Vario 3 (EPS e StoLevell Novo) Valutazione Tecnica Europea
ETA-06/0107	StoTherm Vario 4 (EPS e StoLevell Duo) Valutazione Tecnica Europea
ETA-12/0561	StoTherm Vario 7 (EPS e StoLevell FT) Valutazione Tecnica Europea
ETA-19/0443	StoTherm Vario 8 (Costruzione in legno - EPS e StoLevell Duo/StoLevell Duo plus/StoLevell Uni/StoLevell Novo/StoLevell FT) Valutazione Tecnica Europea
ETA-09/0231	StoTherm Mineral 1 (MW/MW-L e StoLevell Uni) Valutazione Tecnica Europea
ETA-07/0027	StoTherm Mineral 3 (MW/MW-L e StoLevell Novo) Valutazione Tecnica Europea
ETA-13/0901	StoTherm Mineral 5 (MW/MW-L e StoLevell FT) Valutazione Tecnica Europea
ETA-07/0023	StoTherm Mineral 6 (MW/MW-L e StoLevell Duo/StoLevell Duo Plus) Valutazione Tecnica Europea
ETA-13/0581	StoTherm Mineral 8 (costruzione in legno - MW-L e StoLevell Uni/StoLevell Novo, fissaggio: incollato) Valutazione Tecnica Europea
ETA-09/0304	StoTherm Wood 2 (costruzione in legno - HWF e StoLevell Uni/StoLevell FT, tassello/collante) Valutazione Tecnica Europea
ETA-08/0303	StoTherm Wood 1 (costruzione in legno - HWF e StoLevell Uni/StoLevell FT/StoLevell Novo, fissaggio: tassellato) Valutazione Tecnica Europea
ETA-13/0580	StoTherm Resol Plus

Scheda tecnica

Sto-Putzgrund QS

	Valutazione Tecnica Europea
ETA-17/0041	StoTherm PIR Valutazione Tecnica Europea
ETA-17/0406	StoVentec R Valutazione Tecnica Europea

Marcatura

Gruppo di prodotti Mano di ancoraggio

Composizione

In conformità alla direttiva VdL per le pitture impiegate in edilizia
Dispersione polimerica
Biossido di titanio
Materiali di riempimento minerali
Materiali di riempimento ai silicati
Acqua
etere glicolico
alifati
Addensante
Disperdente
Agente umettante

Sicurezza Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

EUH210 Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208 Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one. Può provocare una reazione allergica.

Si tratta di un conservante.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

EUH211 Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo.

Scheda tecnica

Sto-Putzgrund QS

Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it