


Scheda tecnica

Sto-Steinpaste

Colla in dispersione a base di acqua con elevata aderenza



Caratteristica

Applicazione

- esterni e interni
- ad uso universale, su lastre in truciolato per case in legno, lamiera zincata, legno, EPS e per incollare profili nei sistemi acustici

Proprietà

- in pasta, con elevata aderenza

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,0 - 1,2 g/cm ³	
Spessore dello strato d'aria equivalente della diffusione	EN ISO 7783	1,5 - 1,6 m	
Tasso di permeabilità w	EN 1062-1	< 0,05 kg/(m ² h ^{0,5})	
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	EN ISO 7783	5.700 - 6.400	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere solido, planare, asciutto, portante e privo di grasso e polvere. Eventualmente controllare in loco se il supporto è adatto per il fissaggio. Supporti umidi e/o non completamente induriti possono causare danni, come ad es. formazione di bolle e crepe nei rivestimenti successivi.

Preparazioni

Verificare che i rivestimenti presenti siano idonei e portanti. Rimuovere i rivestimenti non portanti. Eventualmente pulire il supporto.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C
Temperatura massima dell'aria e del supporto: +30 °C

Preparazione del materiale

Dopo averlo miscelato, il materiale è pronto all'uso. In caso di necessità è possibile regolare la consistenza del materiale mediante aggiunta di acqua.

Scheda tecnica

Sto-Steinpaste

Consumo	Lavorazione	Consumo ca.	
		0,50 - 1,00	kg/m²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.			
Lavorazione	applicare con pennello, manuale		
	Applicare il prodotto con una talocchia in acciaio inossidabile, un pennello o un rullo (procedure di applicazione a seconda dell'applicazione).		
	In merito all'idoneità del prodotto, in caso di dubbio, eseguire prove di idoneità in cantiere con il rispettivo materiale, in base all'applicazione.		
Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione	Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura, dal vento e dall'umidità relativa dell'aria. Su supporto molto assorbenti, Sto Steinpaste (colla in dispersione acquosa) si asciuga entro 3 ore, su supporti non assorbenti durante la notte (il comportamento di essiccazione dipende dallo spessore dell'applicazione e dallo scopo d'impiego). In condizioni atmosferiche sfavorevoli devono essere adottate opportune misure di protezione (ad es. protezione antipioggia) sulla superficie della facciata da trattare o appena trattata.		
Pulizia delle attrezzature	Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.		
Indicazioni, consigli, speciali, altro	Per ulteriori indicazioni di lavorazione confrontare le linee guida di lavorazione relative al sistema.		
Fornire			
Tonalità	bianco naturale		
Imballaggio	Secchio		
Stoccaggio			
Condizioni di stoccaggio	Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento diretto del sole.		
Durata di stoccaggio	La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore. Spiegazione del numero di partita: cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45ª settimana del 2026 Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la		

Scheda tecnica

Sto-Steinpaste

durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.

Marcatura

Gruppo di prodotti Collanti

Composizione

In conformità alla direttiva VdL per le pitture impiegate in edilizia
Dispersione polimerica
Materiali di riempimento ai silicati
etere glicolico
Acqua
Addensante
preservanti di stoccaggio su base Bronopol (INN)
preservanti di stoccaggio su base 1,2-benzisothiazolin-3-one (BIT)

Sicurezza

Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica.

Si tratta di un conservante.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)

Scheda tecnica

Sto-Steinpaste

Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it