


Scheda tecnica

StoCleyer W

Mattoncini di rivestimento in legno, ottimizzati per sistemi di isolamento



Caratteristica

Applicazione	• per esterni • non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici • pannelli per facciate effetto legno • su supporti minerali e organici
Proprietà	• resistente ad impatto e a prova d'urto • esente da cemento • buone caratteristiche di lavorazione
Formato	• 200 x 16 cm, ca. 2 mm di spessore • 25 pezzi/cartone
Aspetto	• effetto legno autentico • Colorazione mediante applicazione di adeguato rivestimento con smalto

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Tasso di permeabilità w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m²h ^{0.5})	W3 basso
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	EN ISO 7783	300 - 500	V2 medio

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti	Il supporto deve essere solido, planare, asciutto, portante e privo di grasso e polvere. Eventualmente controllare in loco se il supporto è adatto per il fissaggio. Supporti umidi o non completamente induriti possono causare danni nei rivestimenti successivi. Se il prodotto viene utilizzato su supporti minerali, è possibile realizzare su richiesta la mano di ancoraggio del supporto con Sto-Putzgrund. Se il prodotto viene utilizzato nella costruzione in legno, è necessario un calcolo fisico-tecnico.
------------------	---

Scheda tecnica

StoCleyer W

Lavorazione

Temperatura di lavorazione Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C
Temperatura massima dell'aria e del supporto: +30 °C

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	StoCleyer W	1	m ² /m ²

I valori di consumo sono soltanto indicativi. I dati di consumo precisi, inclusi i tagli, devono essere determinati direttamente in cantiere.

Struttura del rivestimento

Incollaggio:
StoColl Mineral HP

Su supporti minerali è possibile utilizzare:
Sto-Armierungsputz, StoArmat Classic plus F, StoPrefa Armat

Doppio rivestimento di finitura:
StoAqua Top Satin, StoColor Dryonic®, StoColor Silco, StoColor X-Black

Lavorazione

Attrezzatura:
Sto-Spatola dentata 6 mm (6 x 6), alternativa spatola dentata (6 x 4 x 6)

Incollare i pannelli per facciate direttamente sulla rasatura armata del sistema.

Assicurarsi che siano soddisfatti i requisiti del supporto.

- Particolare attenzione alla secchezza e alla planarità.
- Nessuna compensazione della planarità tramite il letto adesivo, event. ristuccare, rispettare i tempi di essiccazione.
- Tempo di attesa di 36 ore tra le singole mani di applicazione.
- Non esporre le superfici alla luce solare diretta, event. ombreggiare. Mantenere l'ombreggiatura fino a completa asciugatura.

Posare i pannelli per facciate dall'alto verso il basso.

Applicare la malta collante con spatola dentata. Applicare la malta collante sul supporto con la spatola dentata prescritta in direzione longitudinale dei pannelli. Evitare la formazione della pellicola.
Rimuovere il collante indurito. Rimuovere il collante dalle superfici che non devono o non devono ancora essere lavorate.

Applicare i pannelli per facciate distanti ca. 5 - 10 mm dal giunto.
Premere completamente i pannelli nel collante appena applicato con un leggero movimento di scorrimento e farli scorrere verso il pannello adiacente. Premere il pannello con il rullo in gomma, in modo che la malta collante in eccesso fuoriesca lateralmente dai giunti.
Evitare punti mancanti o cavità.

Scheda tecnica

StoCleyer W

Lasciar indurire brevemente il collante in eccesso e rimuoverlo con una spatola. Strofinare via i residui con una spugna umida.

Rivestire non prima di 36 ore. Osservare le istruzioni per l'uso / la scheda tecnica del rivestimento selezionato. Rispettare i tempi di essiccazione.

Indicazioni, consigli, speciali, altro smaltimento: Codice del rifiuto 17 09 04

Fornire

Tonalità Bianco/naturale

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto. Non conservare a temperature superiori a +15 °C prima dell'uso.

Marcatura

Gruppo di prodotti Pannelli per facciate

Sicurezza

Il prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de alla voce Service & Tools / REACH-Verordnung.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18

Scheda tecnica

StoCleyer W

info.it@sto.com
www.stoitalia.it