


Scheda tecnica

StoCryl GQ

Mano di ancoraggio additivata con quarzo



Caratteristica

Applicazione	• come mano di ancoraggio su calcestruzzo e rivestimenti esistenti
Proprietà	• A base di acqua • additivato con quarzo per una migliore adesione • ottima adesione ai rivestimenti esistenti
Particolarità/indicazioni	• non adatto a superfici calpestabili o carrabili

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,20 g/cm ³	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti	Requisiti del supporto: Il supporto deve essere asciutto, portante e privo di sostanze che hanno azione di separazione o sostanze estranee. Occorre rimuovere gli strati con resistenza minore e gli accumuli di efflorescenze. Calcestruzzo: Asciugatura secondo la definizione della direttiva sul risanamento 2001-10, tuttavia dipendente dalla qualità del calcestruzzo. L'umidità residua non deve superare il 4% in peso per il calcestruzzo fino a C30/37 e il 3% in peso per il calcestruzzo C35/45, misurato con il dispositivo CM. Rivestimenti esistenti: Compatibilità secondo ISO 2409: valore caratteristico di quadrettatura < 1
------------------	---

Preparazioni	Calcestruzzo: Il supporto deve essere preparato mediante procedure a macchina adatte ad esempio sabbiatrice o getti di acqua a pressione elevata (> 800 bar).
---------------------	---

Scheda tecnica

StoCryl GQ

I pori e le cavità devono essere aperti sufficientemente.

Rivestimenti esistenti:

Pulizia: p. es. con un pulitore ad alta pressione

Lavorazione

Temperatura di lavorazione Temperatura di lavorazione minima: +8 °C
Temperatura di lavorazione massima: +30°C

Preparazione del materiale Mescolare il materiale fino a quando risulta omogeneo.

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	come mano di ancoraggio	0,2 - 0,3	kg/m ²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.			

Struttura del rivestimento

- Pretrattamento del supporto
- Mano di ancoraggio con StoCryl GQ.
- Rivestimento intermedio StoCryl ZB
- Rivestimento (p. es. con StoCryl V 100 o StoCryl RB)

Lavorazione

- Preparazione del supporto
- Eseguire la mano di ancoraggio con StoCryl GQ con applicazione a pennello o a rullo sul supporto pretrattato.

Consumo di StoCryl GQ: ca. 0,2 - 0,3 kg/m² per strato
- In via opzionale applicare un rivestimento intermedio, p. es. StoCryl ZB.

Consumo di StoCryl ZB: ca. 0,9 - 1,1 kg/m²
- Rivestire la superficie con StoCryl V 100 o StoCryl RB secondo le indicazioni contenute nella scheda tecnica corrispondente.

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione Tempi di essiccazione e di attesa:
Fino all'applicazione dello strato successivo:

Con +20 °C: dopo 8 h

Scheda tecnica

StoCryl GQ

Pulizia delle attrezzature Immediatamente dopo l'uso pulire con acqua, il materiale che fa presa può essere rimosso solo meccanicamente.

Indicazioni, consigli, speciali, altro Istruzioni generali di lavorazione all'indirizzo www.stocretec.de (Prodotti) e nell'appendice del presente manuale "Schede tecniche".

Fornire

Tonalità bianco

Imballaggio Secchio

	Numero articolo	Descrizione	Contenitore
	00859-001	StoCryl GQ - mano di ancoraggio additivata con quarzo	20 kg Secchio

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo; evitare l'irraggiamento solare diretto.

Durata di stoccaggio Nel contenitore originale fino a ... (vedere imballaggio).

Marcatura

Gruppo di prodotti Mano di ancoraggio

Sicurezza Rispettare la scheda di sicurezza!

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701

Scheda tecnica

StoCryl GQ

Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it