


Scheda tecnica

StoFlexyl Cement

Cemento speciale per StoFlexyl



Caratteristica

- Applicazione**
- per esterni
 - in combinazione con StoFlexyl

- Proprietà**
- cemento speciale per StoFlexyl tipo CEM II B-LL 42,5 R

- Aspetto**
- Cemento bianco

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Resistenza alla compressione (28 giorni)	DIN EN 197-1	≥ 42,5 N/mm ²	
Inizio presa	DIN EN 197-1	≥ 60 min	
Espansione	DIN EN 197-1	≤ 10 mm	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Lavorazione

- Temperatura di lavorazione**
- Temperatura minima dell'aria e del supporto: +5 °C
Temperatura massima dell'aria e del supporto: +30 °C

- Rapporto di miscela**
- StoFlexyl / StoFlexyl cement CEM II B/LL 42,5 R = 1,0 : 1,0 per parte

- Preparazione del materiale**
- Aggiungere StoFlexyl cemento CEM II B/LL 42,5 R in base al rapporto di miscela sopra indicato. Mescolare in modo omogeneo con un miscelatore. Regolare per la giusta consistenza di lavorazione diluendo con acqua.

Consumo	Tipo di applicazione		Consumo ca.	
	Impermeabilizzazione		3,90	kg/m ²
	incollaggio		2,00	kg/m ²
	mano di ancoraggio e pittura antiumido		0,50	kg/m ²

Scheda tecnica

StoFlexyl Cement

Armatura	1,30	kg/m ²
----------	------	-------------------

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto direttamente in cantiere.

(Tutti i dati senza cemento, con cemento valore doppio)

Lavorazione	vedere scheda tecnica StoFlexyl
-------------	---------------------------------

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione	Il tempo di asciugatura dipende dalla temperatura, dal vento e dall'umidità relativa dell'aria. In linea di principio, con condizioni atmosferiche sfavorevoli devono essere adottate opportune misure di protezione (ad es. protezioni antipioggia/protezioni per il sole) sulla superficie della facciata da trattare o appena trattata.
--	--

Con temperatura dell'aria e del supporto pari a +20 °C e umidità relativa dell'aria pari al 65 % il prodotto è lavorabile non prima di 24 ore.

Pulizia delle attrezzature	Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.
----------------------------	---

Indicazioni, consigli, speciali, altro	Per ulteriori indicazioni di lavorazione confrontare le linee guida di lavorazione relative al sistema.
--	---

Fornire

Tonalità	bianco
----------	--------

Imballaggio	Sacco
-------------	-------

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio	Stoccare all'asciutto e al riparo dal gelo.
--------------------------	---

Perizia / omologazione

test certificate No. 220011446-15-2	StoFlexyl mischiato con StoFlexyl Cement Controllo della profondità di penetrazione dell'acqua attenendosi a EN 12390-8
--	---

Marcatura

Gruppo di prodotti	Cemento
--------------------	---------

Composizione

Cemento bianco

Scheda tecnica

StoFlexyl Cement

Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere. Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Consultare immediatamente un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it