


Scheda tecnica

StoPrim Activ

Mano di fondo adesiva bicomponente a base epossidica e protezione anticorrosione



Caratteristica

Applicazione

- esterni e interni
- come primer adesivo, ad es., per lastre rivestite in glasal e lastre in fibrocemento, come protezione anticorrosione (esterna), metallo, legno e materiali lignei, verniciature a polvere
- può essere rilavorato, in base all'indurimento, con pitture a base di resine organiche o siliconiche
- con rivestimenti di intonaco successivi è necessario un rivestimento intermedio con Sto-Putzgrund

Proprietà

- elevata trasmissione di aderenza
- elevatissima protezione anticorrosione
- bicomponente

Aspetto

- satinato secondo EN 13300

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità		1,29 g/cm ³	Componente A
Densità		0,98 g/cm ³	Componente B

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di grasso e di sostanze distaccanti e deve essere preparato in maniera corretta.

Preparazioni

Verificare che i supporti presenti siano portanti. Rimuovere i rivestimenti non portanti.

Vecchie verniciature intatte devono essere pulite a fondo e levigate. L'alluminio e la lamiera zincata devono essere puliti a fondo con spugnette abrasive e lavati con detergente. La lamiera deve essere pulita a fondo con spugnette abrasive e lavata

Scheda tecnica

StoPrim Activ

con un detergente. Il legno e i materiali in legno subiscono una mano d'ancoraggio diluita.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione Temperatura di lavorazione e del supporto minima: +10°C
Temperatura di lavorazione e del supporto massima: +30 °C

Tempo di lavorazione Con +20 °C e 65 % di umidità relativa circa 6 ore.

Rapporto di miscela componente A : componente B = 4,0 : 1,0 parti in peso

Preparazione del materiale Mettere prima il componente A e poi il componente B in un recipiente pulito. Miscelare accuratamente con un agitatore. Miscelare per circa 2 minuti. Lasciar riposare per circa 3 minuti. Miscelare nuovamente per circa 30 secondi.

Il prodotto è miscelato, pronto all'uso, può essere diluito con StoFluid EP.
Rinvasare 2 - 3 volte

Consumo

Tipo di applicazione	Consumo ca.
per mano di applicazione	0,08 - 0,10 l/m ²

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

applicare con pennello, rulli, applicazione a spruzzo in modalità airless

Il prodotto viene applicato con un pennello, un rullo o mediante procedura a spruzzo airless.

Verniciare o applicare a rullo solo su piccole superfici. Con applicazione mediante procedura a spruzzo fare attenzione al tempo di impiegabilità.
utilizzare attrezzi resistenti ai solventi.

Se il rivestimento successivo viene applicato dopo un tempo di essiccazione di 48 ore, è necessario carteggiare StoPrim Activ prima della rilavorazione per ottimizzare le caratteristiche di aderenza del rivestimento successivo.

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

Con temperatura dell'aria e del supporto di +20°C e con umidità dell'aria relativa del 65 %:
asciutto dopo 1,5 ore, non coloso dopo 2 ore, verniciabile dopo 7 ore.
Il tempo di essiccazione aumenta con basse temperature e/o umidità elevata.

Pulizia delle attrezzature

Pulire con StoFluid EP subito dopo l'uso.

Scheda tecnica

StoPrim Activ

Indicazioni, consigli, speciali, altro**Smaltimento:**

Osservare le prescrizioni di legge per lo smaltimento. Riciclare solo barattoli privi di residui. Consegnare i barattoli con il materiale di risulta al centro di raccolta per vernici.

Fornire

Tonalità bianco

Imballaggio Barattolo

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento diretto del sole.

Durata di stoccaggio La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore.
Spiegazione del numero di partita:
cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario
Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45ª settimana del 2026
Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.

Marcatura

Gruppo di prodotti Fondo adesivo epossidico

Composizione In conformità alla direttiva VdL per le pitture impiegate in edilizia, Comp. A:, Resina epossidica, Biossido di titanio, pigmento di protezione anticorrosione, Materiali di riempimento minerali, Riempitivi organici, Aromatici, etere glicolico, Opacizzante, additivo per superfici Comp. B:, poliammina, Aromatici, Alcoli, Catalizzatore

Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti. Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

Liquido e vapori infiammabili. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso. Indossare un apparecchio di protezione respiratoria. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):

Scheda tecnica

StoPrim Activ

togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.

EUH211

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Componente B

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca irritazione cutanea. Può provocare una reazione allergica cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Indossare guanti/ indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso. Indossare un apparecchio di protezione respiratoria. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/ fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico. Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it