

Scheda tecnica

StoSeal Band BK

Nastro adesivo a tenuta d'aria a base di caucciù, rivestito con vello



Caratteristica

Applicazione

- interni
- per assicurare una sigillatura nei raccordi con finestre e porte finestre, giunti sull'intonaco di fondo o elementi, come ad es travi in legno e soffitti
- per realizzare un raccordo al supporto a tenuta d'aria con sistema acustico StoSilent Direct

Proprietà

- autoadesivo
- ottime proprietà adesive
- lavorabile con intonaci e pitturabile più volte
- compatibile con materiale acrilico e policarbonato
- la superficie adesiva è protetta da un foglio con taglio centrale
- composto da massa in butilcauschuk plasto-elastica
- può essere facilmente applicato in modo completamente coprente
- Resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV limitata
- resistente a temperature da -30 °C a +80 °C

Formato

- Larghezza: 75 mm
- Lunghezza del rotolo: 10 m

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità		1,0 - 1,3 g/cm ³	
Spessore dello strato d'aria equivalente della diffusione	DIN 52615	404 m	
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	DIN 52615	448.700	
Contenuto solido		100 %	
Forza adesiva	MEL 052	> 4 N/cm	

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Scheda tecnica

StoSeal Band BK

Requisiti Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito, privo di olio, polvere, efflorescenze, alghe/funghi e di agenti distaccanti.

Preparazioni Verificare che i supporti presenti siano aderenti. Eventualmente è necessaria una mano di fondo con una mano di ancoraggio adatta su supporti minerali porosi ed assorbenti, come il calcestruzzo, l'intonaco, l'acciaio non trattato, il legno grezzo, il vetro rovinato dal tempo e ruvido (consiglio su richiesta).

Lavorazione

Temperatura di lavorazione Minima temperatura dell'aria e del supporto: +5 °C
Massima temperatura dell'aria e del supporto: +35 °C

Consumo	Lavorazione		Consumo ca.	
			1,00	m/m
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo indicati servono solo per l'orientamento. I valori di consumo precisi devono essere desunti eventualmente dall'oggetto.				

Lavorazione

Impermeabilizzazione di giunti di collegamento delle finestre: allineare l'elemento della finestra, fissare e riempire la cavità tra finestra e parete con materiale isolante. srotolare il nastro dalla bobina e tagliare di una lunghezza da 5 a 10 cm superiore rispetto a quella necessaria. Rimuovere per metà la pellicola protettiva ed incollare accuratamente il nastro (almeno 5 mm) sul telaio della finestra. Quindi rimuovere la seconda metà della pellicola protettiva ed applicare con cura il nastro al supporto adiacente.

Impermeabilizzazione dei giunti degli elementi:
srotolare il nastro dalla bobina e tagliare di una lunghezza da 5 a 10 cm superiore rispetto a quella necessaria. Rimuovere per metà la pellicola protettiva. Incollare poi con cura il nastro sul componente adiacente alla parete da isolare dall'interno (ad es. trave/soffitto in legno). Poi togliere la seconda metà della pellicola protettiva ed applicare il nastro alla parete.

Assicurarsi che i nastri siano sovrapposti negli angoli. L'aderenza iniziale ottimale viene raggiunta mediante utilizzo di un rullo di compressione. La parte coperta dal velo del nastro deve essere intonacata con della malta disponibile in commercio o verniciata verniciati con colori a dispersione.

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione Dopo un'applicazione accurata, rilavorazione immediata.

Indicazioni, consigli, speciali, altro Uno stoccaggio a più di +30 °C può causare problemi al momento della rimozione della carta in silicone.

Scheda tecnica

StoSeal Band BK

Fornire

Tonalità fronte: antracite, retro: bianco

Imballaggio scatola

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio Stoccare all'asciutto a temperature comprese tra +15 °C e +30 °C.

Durata di stoccaggio 12 mesi dopo la data di produzione se conservato e sigillato nel suo contenitore originale.

Marcatura

Gruppo di prodotti Accessori

Sicurezza

Il presente prodotto è un manufatto. Non è necessaria la realizzazione di una scheda di sicurezza secondo l'ordinanza REACH (CE) n. 1907/2006, appendice II. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.sto.de/Fachhandwerker / REACH.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo.

Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it