


Scheda tecnica

StoTop Protectlasur

Velatura a strato sottile, per applicazione su legno in esterni, contenente solvente



Caratteristica

Applicazione

- per esterni
- come velatura a strato sottile su componenti edilizi non stabili dimensionalmente, come balconi, tavolati, intradossi del tetto, ecc.

Proprietà

- termoplastico
- alto potere di penetrazione
- elevata permeabilità al vapore acqueo
- resistente ai raggi UV
- a pori aperti
- rivestimento continuo di grandi superfici

Aspetto

- satinato secondo EN 13300

Particolarità/indicazioni

- Utilizzare solo in aree approvate per l'applicazione.
- l'uso non corretto può provocare danni per la salute e l'ambiente

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità		0,86 g/cm ³	
I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.			

Supporto

Requisiti

Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di grasso e di sostanze distaccanti e deve essere preparato in maniera corretta.

L'umidità del legno non deve superare il 12 % per legno di latifoglie e il 15 % per legno di conifere.

Legno, esterni:
Levigare il legno nuovo con dimensioni poco stabili e non stabili, quindi applicare il sistema di rivestimento conformemente alla scheda tecnica BSF n. 18, con 3 mani di applicazione di StoTop Protectlasur o l'ultima mano di applicazione con

Scheda tecnica

StoTop Protectlasur

StoThixlasur AF.

Pulire i rivestimenti preesistenti, rimuovere i componenti non fissati, smerigliare il legno ingrigito fino al legno sano. Rivestire con 3 mani di applicazione di StoTop Protectlasur oppure con la mano di applicazione finale con StoThixlasur AF.

La rimozione o il trattamento di strati di vernice come la smerigliatura, decapaggio, ecc. possono causare polvere e/o fumi pericolosi. Eseguire i lavori in aree ben ventilate o garantire un buon ricambio d'aria. Se necessario, indossare un'adeguata protezione delle vie respiratorie.

Preparazioni

Verificare che i supporti presenti siano portanti. Rimuovere i rivestimenti non portanti.

Vecchi rivestimenti:

Pulire e levigare a fondo gli smalti o pitture portanti. Levigare le superfici in legno ingrigite e danneggiate dagli agenti atmosferici fino al supporto portante.

Spazzolare il legno tropicale con una spazzola d'ottone, lavare con StoFluid AF, e lasciar asciugare bene.

Il legno non trattato non deve essere sottoposto ad agenti atmosferici per più di 1 settimana.

Lavorazione

Temperatura di lavorazione

Temperatura di lavorazione e del supporto minima: +5°C
Temperatura di lavorazione e del supporto massima: +35 °C

Preparazione del materiale

Pronto all'uso, non deve essere diluito. Mescolare a fondo prima dell'uso.

Consumo

Tipo di applicazione

Consumo ca.

per mano di applicazione

0,05 - 0,08 l/m²

Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.

Lavorazione

applicare con pennello

Applicare il prodotto con un pennello piatto o una pennellessa in direzione della venatura del legno.

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

Con temperatura dell'aria e del supporto di +20°C e con umidità dell'aria relativa del 65 %:

Completamente asciutto dopo 2,5 ore, non collante dopo 3,5 ore, sovrappitturabile dopo 12 ore.

Il tempo di essiccazione aumenta con basse temperature e/o umidità elevata.

Scheda tecnica

StoTop Protectlasur

Il tempo di essiccazione del primo strato può aumentare significativamente in relazione alla concentrazione di alcuni costituenti del legno come la lignina e la resina. Applicare il secondo strato solo se il primo strato non ha più alcun effetto collante.

Pulizia delle attrezzature	Subito dopo l'utilizzo, pulire con StoFluid AF.
-----------------------------------	---

Indicazioni, consigli, speciali, altro	Smaltimento: Osservare le prescrizioni di legge per lo smaltimento. Riciclare solo barattoli privi di residui. Consegnare i barattoli con il materiale di risulta al centro di raccolta per vernici.
---	---

Fornire

Tonalità	StoColor - RAL - tonalità del legno
-----------------	-------------------------------------

La tonalità dello smalto è influenzata sia dal tipo e dalla qualità del legno, sia dallo spessore della pellicola dello smalto. Pertanto sono possibili scostamenti dalla cartella colori. Per la massima sicurezza, applicare un rivestimento di prova nella tinta scelta sulla superficie da rivestire.

Imballaggio	Barattolo
--------------------	-----------

Stoccaggio

Condizioni di stoccaggio	Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento diretto del sole.
---------------------------------	--

Durata di stoccaggio	Questo prodotto è riconosciuto come biocida. Garantiamo l'effetto biocida del prodotto fino alla scadenza della durata di conservazione garantita. Si prega di osservare le indicazioni sulla durata di conservazione garantita, mostrata sul contenitore per il numero di lotto dichiarato. La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore. Spiegazione del numero di partita: cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45ª settimana del 2026 Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.
-----------------------------	--

Marcatura

Gruppo di prodotti	Mordente
---------------------------	----------

Scheda tecnica

StoTop Protectlasur

Composizione

In conformità alla direttiva VdL per le pitture impiegate in edilizia
Resina alchidica
alifati
etere glicolico
additivo per reologia
essiccanti
agente fotoprotettivo
agente antipellicola
preservante per rivestimento a base di Propiconazolo

Sicurezza

Questo prodotto deve essere contrassegnato secondo le direttive UE vigenti.
Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/ un medico. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. Smaltire il contenuto/il contenitore presso un centro di raccolta autorizzato o comunale. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

EUH208

Contiene 12-idrossi-N-[6-(12-idrossiottadecanammide)esil]ottadecanammide, anidride ftalica, 3-iodo-2-propinil butilcarbammato. Può provocare una reazione allergica.

Si tratta di un conservante.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

EUH211

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Scheda tecnica

StoTop Protectlasur

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it