


Scheda tecnica

Stolit AimS[®] MP

Intonaco di finitura ecologicamente ottimizzato, sicuro senza pellicola di protezione, come intonaco fine e intonaco modellabile



Caratteristica

- | | |
|---------------------|--|
| Applicazione | <ul style="list-style-type: none"> • per esterni • su muratura con intonaco di fondo portante • su Sistemi di facciate ventilate e Sistemi isolanti • su supporti intonacati minerali e organici • Sistemi di isolamento termico per facciate con certificazione "Blauer Engel" |
|---------------------|--|

- | | |
|------------------|---|
| Proprietà | <ul style="list-style-type: none"> • intonaco di finitura di alta qualità secondo EN 15824 composto da/con materie prime rinnovabili • senza pellicola protettiva biocida • con protezione naturale contro la presenza di alghe e/o funghi • elevata resistenza alle intemperie con emulsione a base di resina silossanica • poco permeabile all'acqua • reazione al fuoco: classe A2-s1, d0 secondo EN 13501-1, incombustibile • esente da solventi e plastificanti secondo la direttiva VdL-RL01 • elevata permeabilità al vapore acqueo • con graniglia di marmo di alta qualità da giacimenti naturali |
|------------------|---|

- | | |
|----------------|---|
| Aspetto | <ul style="list-style-type: none"> • intonaco fine, intonaco modellabile |
|----------------|---|

- | | |
|----------------------------------|--|
| Particolarità/indicazioni | <ul style="list-style-type: none"> • non adatto a superfici orizzontali o inclinate, sottoposte agli agenti atmosferici • a seconda del tipo di supporto e di applicazione: attuare eventualmente misure di protezione supplementari contro i microrganismi: <ul style="list-style-type: none"> -eventuale raccomandazione per la zona di zoccolatura esposta a spruzzi d'acqua: valutare l'esecuzione di lavorazioni sfalsate rispetto al filo facciata -rivestimento supplementare con una pittura per facciate -misure di protezione contro eccessiva umidità in facciata, ad es. sporgenza del tetto |
|----------------------------------|--|

Scheda tecnica

Stolit AimS[®] MP

Dati tecnici

Criterio	Norma / disposizione di prova	Valore/ Unità	Indicazioni
Densità	EN ISO 2811	1,7 - 1,9 g/cm ³	
Spessore dello strato d'aria equivalente della diffusione	EN ISO 7783-2	0,18 - 0,21 m	V2 medio
Tasso di permeabilità w	EN 1062-3	< 0,1 kg/(m ² h ^{0,5})	W3 basso
Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ	EN ISO 7783-2	150 - 200	V2 medio
Resistenza dell'incollaggio sul calcestruzzo	EN 1542	> 0,3 N/mm ²	
Densità di flusso di massa V	EN ISO 7783-2	medio	V2 medio

I dati riportati si riferiscono a valori medi. In ragione dell'utilizzo di materie prime nei nostri prodotti, i valori indicati in riferimento ad un'unica fornitura possono variare leggermente senza ridurre l'idoneità del prodotto.

Supporto

Requisiti

Supporto generale:

- solida, asciutta, pulita, portante
- Privo di grasso e polvere
- Privo di strati sinterizzati, efflorescenze e agenti distaccanti

Indicazioni:

- Supporti umidi o non completamente induriti possono causare danni nei rivestimenti successivi, ad es. formazione di bolle, crepe.
- Se il prodotto viene utilizzato come intonaco fine di spessore sottile frattazzato, sono necessarie supplementari stuccature di fondo livellanti.
- Sistemi di isolamento termico per facciate con cambio di materiale, ad es. fasce tagliafuoco: stuccare prima le aree. Applicare poi l'intonaco di fondo.

Spessori degli strati nel sistema di isolamento termico per facciate:

- Sistema di intonacatura completo : almeno 4 mm
- L'intonaco di fondo sotto la versione fine dovrebbe avere uno spessore di min. 3,0 mm.
- Raccomandazione: Applicare strati aggiuntivi livellanti per prevenire la lettura di eventuali difetti sul supporto.

Preparazioni

1. Verificare che il rivestimento presente sia portante.
2. Rimuovere i rivestimenti non portanti.
3. Eventualmente pulire il supporto.

Scheda tecnica

Stolit AimS[®] MP

Lavorazione

Condizioni di lavorazione	Il materiale non dovrebbe essere lavorato: -Alla luce diretta e intensa del sole -Su supporti riscaldati Con vento forte: -Proteggere la facciata durante l'essiccazione. Possono verificarsi crepe da ritiro e pori nel rivestimento.
----------------------------------	---

Temperatura di lavorazione	Temperatura dell' aria e del supporto Temperatura minima: +5 °C Temperatura massima: +30 °C
-----------------------------------	--

Preparazione del materiale	Preparazione del materiale: - A seconda delle condizioni meteorologiche e del supporto, regolare la consistenza di lavorazione possibilmente con la minore quantità di acqua possibile. - Miscelare con cura il materiale prima dell'uso. Se il materiale viene lavorato con una macchina o con una pistola per spruzzo: - Regolare la consistenza di lavorazione. - Il materiale colorato con tonalità intense non deve essere diluito, o al massimo diluito con poca acqua. - Una eccessiva diluizione del materiale, peggiora le proprietà del materiale, ad es. lavorazione, potere coprente, intensità del colore.
-----------------------------------	--

Consumo	Tipo di applicazione	Consumo ca.	
	a seconda dello spessore dello strato	1,70	kg/m²
	come strato di intonaco sottile frattazzato	1,50	kg/m²
Il consumo del materiale dipende tra l'altro dalla lavorazione, dal supporto e dalla consistenza. I valori di consumo sono soltanto indicativi. I valori di consumo precisi devono essere determinati per ogni specifico progetto.			

Struttura del rivestimento	Mano di ancoraggio: A seconda della tipologia e dello stato del supporto, applicare una mano di ancoraggio consolidante e con regolazione del potere assorbente. Rivestimento intermedio su supporti portanti, minerali: - La mancanza di un rivestimento intermedio può compromettere le proprietà di lavorazione e l'aspetto del prodotto. - Raccomandazione: Applicare un rivestimento intermedio che regoli la capacità di assorbimento del supporto e che promuova l'aderenza degli strati successivi. - Prodotti: StoPrep Miral, Sto-Putzgrund, Sto-Putzgrund QS Rivestimento intermedio su supporti portanti, organici:
-----------------------------------	--

Scheda tecnica

Stolit AimS[®] MP

- Se il colore dell'intonaco di finitura è molto diverso dal colore di partenza della superficie, applicare un rivestimento intermedio in grado di armonizzare il tono.
- Prodotti: Sto-Putzgrund, Sto-Putzgrund QS

Lavorazione

Note:

- Su una superficie lavorare solo prodotti della stessa partita.
- La tecnica di lavorazione, l'attrezzo e il supporto influiscono notevolmente sul risultato finale.
- Gli strumenti indicati valgono solo come suggerimento.

Lavorazione a macchina:

1. Applicare il prodotto a spruzzo con una pistola a imbuto o con una macchina intonacatrice per intonaco fine.
2. Raccomandazione: Per raggiungere la texture e la funzionalità desiderate, lavorare ulteriormente l'intonaco di finitura a mano da fresco. Lavorazione a mano:
 1. Stendere il prodotto in modo uniforme. attrezzature: cazzuola per lisciare in acciaio inossidabile spessore dello strato: almeno 1 mm, in alcuni punti massimo 5 mm
 2. Strutturare la superficie. utensili: ad es. spatola, pennellessa, rullo per strutturare, cazzuola, spatola, spugna

Lavorazione consigliata per una superficie con intonaco fine frattazzata:

1. Sul supporto preparato applicare l'intonaco di finitura e tirarlo leggermente. struttura piena, granulometria: 1,5 mm Attrezzature: cazzuola per lisciare in acciaio inossidabile
2. Lavorare il materiale superfluo e la grana della superficie. Attrezzature: cazzuola per lisciare in plastica
3. Lasciare asciugare la superficie.
4. Rimuovere le punte dei grani sporgenti. Attrezzature: spatola larga
5. Applicare l'intonaco modellabile in modo uniforme. spessore dello strato: ca 1 mm
6. Lasciare indurire leggermente la superficie.
7. Frattazzare uniformemente la superficie. Attrezzature: Schwammscheibe
8. Inumidire regolarmente con acqua la Schwammscheibe durante l'operazione.

Essiccazione, indurimento, tempo di rielaborazione

Essiccazione ed indurimento:

- Il prodotto si asciuga attraverso l'evaporazione dell'acqua.
- Il prodotto si asciuga dopo ca. 14 giorni.

I seguenti fattori ritardano l'essiccazione e l'indurimento prima di una eventuale lavorazione successiva:

- elevata umidità dell'aria
- basse temperature
- ventilazione ridotta
- condizioni meteorologiche sfavorevoli
- spessori dello strato maggiori

Scheda tecnica

Stolit AimS[®] MP

Attuare misure di protezione adatte: montare una protezione contro le intemperie sulla superficie della facciata da trattare o appena trattata.

La lavorazione successiva è possibile non prima di 24 ore alle seguenti condizioni:

- strati di intonaco: fino a massimo 2 mm
- vale per strati di intonaco fino a 2 mm di spessore
- temperatura del supporto e dell'aria: +20 °C
- umidità relativa dell'aria: 65 %

Pulizia delle attrezzature	Pulire le attrezzature con acqua subito dopo l'uso.
-----------------------------------	---

Indicazioni, consigli, speciali, altro	Intonaci fini frattazzati, in colorazioni chiare: può essere necessaria una seconda mano di applicazione per compensare la tonalità. La tonalità ha un grado riflessione luce pari a ≥ 15 : un ulteriore rivestimento di finitura non è necessario.
---	--

Fornire

Tonalità

bianco, colorazione limitata secondo lo StoColor System

Controllo della partita e della tonalità:

prima di lavorare il materiale controllare che corrisponda alla tonalità ordinata.

Sono possibili differenze di tonalità e texture tra i vari lotti e/o rispetto a forniture precedenti. Per lavorare una superficie utilizzare prodotti con lo stesso numero di partita. Per utilizzare partite differenti su una stessa superficie, mescolare i prodotti prima della lavorazione.

Stabilità del colore:

- Gli agenti atmosferici, l'umidità, l'intensità delle radiazioni UV e i depositi superficiali possono modificare la superficie.
- Sono possibili variazioni visibili della tonalità.
- Questo processo di modifica viene influenzato dalle condizioni del materiale e del supporto.
- Raccomandazione: Migliorare la stabilità del colore di tonalità intense e/o molto scure con un'ulteriore mano di applicazione.

Grana strutturale:

- Come grana strutturale vengono utilizzati tipi di marmo bianco naturale. La venatura naturale del marmo può sembrare in alcuni punti una grana scura visibile nell'intonaco di finitura.
- La tonalità della grana strutturale si potrebbe intravedere dall'intonaco di finitura nelle tonalità chiare, soprattutto di colore giallo.
- In casi molto rari, i grani di marmo possono presentare segni puntuali a causa di componenti naturali come, ad es., la pirite. Entrambi gli effetti sono conformi al comportamento di un intonaco di finitura riempito con marmo e confermano le proprietà naturali dei materiali utilizzati. Questa è una proprietà intrinseca.

Scheda tecnica

Stolit AimS[®] MP

Rottura del materiale di riempimento:

- Le sollecitazioni meccaniche possono danneggiare i materiali di riempimento e quindi causare dei segni più chiari. Ciò non ha alcun effetto sulla qualità e sulla funzionalità del prodotto.

Precisione del colore:

- Le condizioni atmosferiche e di progetto influenzano la precisione della tonalità e l'uniformità del colore. Evitare in ogni caso le seguenti condizioni:

- a. Assorbimento irregolare del supporto
- b. Umidità del supporto diversa sulla superficie
- c. Alcalinità molto diversa fra zone e/o componenti dal supporto
- d. irraggiamento solare diretto con formazione di ombre molto delimitate sul rivestimento ancora umido

Dilavamento degli additivi:

- Nei rivestimenti non ancora asciutti, l'azione degli agenti atmosferici, ad es. rugiada, nebbia o pioggia, può comportare effetti sulla superficie dovuti alla presenza di additivi solubili in acqua.
- Tali inestetismi hanno una visibilità diversa a seconda dell'intensità del colore. Ciò non ha alcun effetto sulla qualità del prodotto. Gli effetti scompaiono a seguito di ulteriori agenti atmosferici.

modifiche del colore:

- La defluizione di acque provenienti da superfici metalliche, specialmente di componenti contenenti rame e ferro, può causare modifiche del colore.

Colorabile	Possibile colorazione con max. 1 % StoTint Aqua.
Possibile impostazione speciale	Non è possibile una regolazione aggiuntiva con agenti biocidi come pellicola protettiva. Non aggiungere agenti biocidi.
Imballaggio	Secchi
Stoccaggio	
Condizioni di stoccaggio	Conservare nella custodia originale ben chiusa e al riparo dal gelo. Proteggere dall'irraggiamento solare diretto. I contenitori aperti resistono in modo limitato allo stoccaggio.
Durata di stoccaggio	La migliore qualità del prodotto viene garantita fino alla data di scadenza se conservato nel contenitore originale chiuso e nel rispetto delle condizioni di stoccaggio. La scadenza è indicata dal numero di partita sul contenitore. Spiegazione del numero di partita: cifra 1 = cifra finale dell'anno, cifra 2 + 3 = settimana del calendario Esempio: 6450013223 - durata di stoccaggio fino alla fine della 45 ^a settimana del 2026 Una volta aperto, consumare in breve tempo. Il deposito di sporco può ridurre la

Scheda tecnica

Stolit AimS[®] MP

durata di conservazione, ad es. a causa dello strumento sporco.

Marcatura

Gruppo di prodotti Intonaco di finitura a base organica

Composizione

In conformità alla direttiva VdL per le pitture impiegate in edilizia
Dispersione polimerica
emulsione a base di resina silossanica
Pigmenti bianchi
Biossido di titanio
Materiali di riempimento minerali
idrossido di alluminio
Materiali di riempimento ai silicati
Acqua
Disperdente
Addensante
accelerante
Antischiuma
preservanti di stoccaggio su base 1,2-benzisotiazolin-3-one (BIT)
Preservanti di stoccaggio su base CIT/MIT 3:1

Sicurezza

Rispettare la scheda di sicurezza!
Le istruzioni di sicurezza si riferiscono al prodotto pronto all'uso non lavorato.

EUH210

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

EUH208

Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [n. CE 220-239-6] (3:1). Può provocare una reazione allergica.

Si tratta di un conservante.
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

Indicazioni particolari

Le informazioni o i dati in questa scheda tecnica servono per la garanzia dello scopo d'impiego usuale o dell'idoneità di utilizzo e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Non esonerano tuttavia l'utente dalla verifica autonoma dell'idoneità e dell'utilizzo. Le applicazioni che non vengono menzionate espressamente in questa scheda tecnica

Scheda tecnica

Stolit AimS[®] MP

possono aver luogo solo dopo un colloquio. Senza consenso avvengono a proprio rischio. Ciò vale in particolar modo per le combinazioni con altri prodotti.

Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica ogni scheda tecnica precedente perde la propria validità. La nuova versione può essere richiesta in internet.

Sto Italia Srl
Via G. Di Vittorio 1/3
I - 50053 Empoli (FI)
Telefono: 05 71-94 701
Telefax: 05 71-94 67 18
info.it@sto.com
www.stoitalia.it